

Akviwax satén

POPIS

Přírodní vosková ochrana pro vnitřní dřevěné povrchy ve vlhkých prostorách.

VLASTNOSTI PRODUKTU A

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

- Určeno pro saunové lavice, obložené stěny a stropy. Dalšími oblastmi použití jsou dveře a okenní rámy. Produkt je dobrou volbou pro vlhké vnitřní prostory.
- Obsahuje přírodní vosk, který se vstřebává do dřeva a vytváří povrch odolný vůči vlhkosti a nečistotám s hedvábně měkkým pocitem.
- Vosk klasifikovaný jako M1. Klasifikace M1 pro stavební materiály s nízkými emisemi byla udělena finskou nadací pro stavební informace RTS.
- Uvedeno v databázi stavebních výrobků, které lze použít v Nordic Swan Budovy s ekoznačkou

TECHNICKÉ ÚDAJE

Objemové pevné látky cca 24 %

Hmotnost pevných látek cca 25 %

Specifická hmotnost 1,0 kg/l

Doporučená rozmetaná množství a teoretické pokrytí

Doporučené rozmetací množství (neředěné)		Teoretické pokrytí
mokrě	schnout	
100–120 g/m ²	25–30 µm	10–13 m ² /l

Praktická spotřeba závisí na způsobu aplikace, podmínkách a tvaru a drsnosti ošetřovaného povrchu.

Doby sušení

100–120 g/m ²	+20 °C	+50 °C
Suché na prach, po	30 min	15 min
Přetíratelný, po	2–3 h	1 h
Po použití vysušte	1 d	

Doba schnutí a doba nanášení další vrstvy závisí na tloušťce filmu, teplotě, relativní vlhkosti vzduchu a větrání.

Lesk

Matt.

Barevné odstíny

Akvi Color AT, Barvy na dřevo a interiérové mořidla a laky na dřevo, vzorkovníky. Speciální odstíny na vyžádání. Tónovací systémy Akvi Tone a Avatint.

Akviwax satén

POKYNY K APLIKACI

Příprava povrchu	Odstraňte z povrchu prach, uvolněné částice a další nečistoty. Lehce navlhčete vodou, nechte zaschnout a obruste uvolněná dřevěná vlákna. Odstraňte brusný prach.
Podmínky aplikace	Ošetřovaný povrch musí být čistý a suchý. Vlhkost dřeva musí být nižší než 20 %. Během aplikace a schnutí musí být teplota vzduchu, podkladu a produktu vyšší než +10 °C a relativní vlhkost vzduchu nižší než 70 %. Pro zajištění optimálního výsledku je nutné dobré větrání. Produkt lze sušit v troubě i bez ní.
Aplikace	Před použitím vosk pečlivě promíchejte. V případě potřeby zřed'te vodou. Doporučuje se nanášet pouze jednu tenkou vrstvu. Čím silnější je celková tloušťka filmu, tím vyšší je stupeň lesku.
Ředidla	Voda
Čištění zařízení	Voda. Pro odstranění ztvrdlého vosku se doporučuje čistič nástrojů Tikkurila.
VOC	Množství těkavých organických látek je 130 g/litr vosku. VOC 2004/42/ES (kat. A/f) 130 g/l (2010)
ZDRAVÍ A BEZPEČNOST	Nádoby jsou opatřeny bezpečnostními štítky, které je třeba dodržovat. Další informace o nebezpečných vlivech a ochraně jsou uvedeny v jednotlivých listech zdravotních a bezpečnostních údajů.

Bezpečnostní list s informacemi o zdraví je k dispozici na vyžádání u společnosti Tikkurila Oyj.

Pouze pro průmyslové a profesionální použití.

Výše uvedené informace nejsou vyčerpávající ani úplné. Informace vycházejí z laboratorních testů a praktických zkušeností a jsou poskytovány podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí. Kvalitu produktu zajišťuje náš operační systém, založený na požadavcích norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme kontrolovat podmínky, za kterých je produkt používán, ani mnoho faktorů, které ovlivňují jeho použití a aplikaci. Zřekáme se odpovědnosti za jakékoli škody způsobené použitím produktu v rozporu s našimi pokyny nebo k nevhodným účelům. Vyhrazujeme si právo jednostranně změnit uvedené informace bez předchozího upozornění.

Produkt je určen pouze pro profesionální použití a smí jej používat pouze odborníci, kteří mají dostatečné znalosti a odborné znalosti o správném používání produktu. Výše uvedené informace jsou pouze orientační. V rozsahu povoleném platnými zákony nepřebíráme žádnou odpovědnost za podmínky, za kterých je produkt používán, ani za jeho použití či aplikaci.

V případě, že máte v úmyslu použít produkt k jakémukoli jinému účelu, než je doporučeno v tomto dokumentu, bez předchozího písemného potvrzení o vhodnosti pro zamýšlený účel, je takové použití na vaše vlastní nebezpečí.