

Lazura na dřevo Pinja

POPIS

Vodou ředitelný základní olej / poloprůhledná mořidla na dřevo pro venkovní dřevěné povrchy poskytují průsvitnou barevnou ochranu dřeva.

VLASTNOSTI VÝROBKU A

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

- Vodou ředitelný základní olej / poloprůhledná mořidla s nízkým obsahem filmu se širokou škálou barev. Mořidlo rychle schne, a proto je vhodné pro průmyslové lakovací linky.
- Vytváří transparentní, barevnou ochranu proti vlhkosti, slunečnímu záření a nečistotám. Praskání dřeva je sníženo a povrch si déle zachovává svou krásu.
- Zdůrazňuje přirozený vzhled dřeva.
- Produkt 2 v 1: lze použít jako základní olej a/nebo mořidlo na dřevo.
- Uvedeno v databázi stavebních výrobků, které lze použít v budovách Nordic Swan s ekoznačkou.
- Prohlášení o environmentálním produktu (EPD) v souladu s normami EN 15804+A2 a ISO 14025/ISO 21930.
- Není vhodné pro terasy, palubky ani venkovní podlahy
- Doporučeno pro použití na dřevěných okenních rámech, dveřích, obložení, panelech a dalších dřevěných površích.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Objem sušiny cca 10 %

Hmotnost sušiny 11%

Měrná hmotnost 1,0 kg/litr

Doporučené množství nanášení a teoretická vydatnost

	Doporučené množství nanášení (neředěné)		Teoretická vydatnost
	mokrý	suchý	
při použití jako základní olej	80–120 g/m ²	5–10 µm	12–14 m ² /l
při použití jako mořidlo na dřevo	2 x 80–120 g/m ²	10–20 µm	6–7 m ² /l

Praktická vydatnost závisí na způsobu aplikace, podmínkách a tvaru a drsnosti ošetřovaného povrchu.

Doba schnutí

80–100 g/m ²	+20 °C	+40 °C
Suché k broušení a přetíratelné po	1–2 h	30–40 min

Doba schnutí a doby mezi nátěry závisí na tloušťce filmu, teplotě, relativní vlhkosti vzduchu a větrání.

Barevné odstíny

Bezbarvý. Tónování Akvi Tone dle barevného vzorníku Translucent Wood Finishes. Tónovací systém Avatint.

Lazura na dřevo Pinja

POKYNY K APLIKACI

Příprava povrchu	Očistěte povrchy od nečistot, prachu a uvolněných materiálů. Ujistěte se, že povrch je bez plísní a zamodrání.
Doporučené vrchní nátěry	Lazura na dřevo Pinja, Pinjalac HB 30, Pinja Flex Combi 25, Pinja Flex Combi 35, Ultra Pro, Pinja Pro, Pinja Top, Pinja Color Plus, Villa Lasur Akva.
Podmínky aplikace	Ošetřovaný povrch musí být čistý a suchý. Vlhkost dřeva musí být nižší než 20 %. Během aplikace a schnutí musí být teplota vzduchu, podkladu a výrobku vyšší než +18 °C a relativní vlhkost vzduchu nižší než 70 %. Pro zajištění optimálního výsledku je nutné dobré větrání. Výrobek lze sušit v troubě i bez ní.
Aplikace	Před použitím výrobek pečlivě promíchejte. Zabraňte tvorbě pěny. Doporučuje se používat výrobek neředěný, ale v případě potřeby jej lze naředit vodou. Před použitím nechte výrobek chvíli usadit.

Pro bezvzduchové stříkání: doporučuje se tryska 0,009"–0,011" s tlakem 80–160 barů. Úhel stříkání je třeba zvolit podle tvaru předmětu

Pro bezvzduchové stříkání s asistencí vzduchu: doporučuje se tryska o průměru 0,009"–0,011" a tlak 40–120 barů. Tlak rozprašovacího vzduchu by měl být přibližně 1–3 bary. Úhel stříkání je třeba zvolit podle tvaru předmětu.

Pro konvenční stříkání: doporučuje se tryska o průměru 1,0–1,4 mm a tlak 1,5–3 bary.

Pro ponorné a postřikové nátěry je výrobek připraven k použití.

Dřevo obsahuje pryskyřici a další barvicí látky, zejména v sucích. Kolísání teploty a vlhkosti může v těchto oblastech způsobit změnu barvy nátěru.

Ředidla	Voda
Čištění zařízení	Voda
Skladování	Otevřené a/nebo tónované obaly mají kratší trvanlivost než neotevřené a netónované obaly.

VOC Množství těkavých organických látek je 10 g/litr mořidla na dřevo. VOC 2004/42/ES (kat. A/e) 130 g/l (2010).

BEZPEČNOST A ZDRAVÍ Nádobý jsou opatřeny bezpečnostními štítky, které je třeba dodržovat. Další informace o nebezpečných vlivech a ochraně jsou podrobně uvedeny v jednotlivých listech zdravotních a bezpečnostních údajů.

List zdravotních a bezpečnostních údajů je k dispozici na vyžádání u společnosti Tikkurila Oyj.

Pouze pro průmyslové použití.

Výše uvedené informace nejsou vyčerpávající ani úplné. Informace vycházejí z laboratorních testů a praktických zkušeností a jsou poskytovány podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí. Kvalitu produktu zajišťuje náš provozní systém, založený na požadavcích norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme kontrolovat podmínky, za kterých je produkt používán, ani mnoho faktorů, které ovlivňují jeho použití a aplikaci. Zřekáme se odpovědnosti za jakékoli škody způsobené použitím produktu v rozporu s našimi pokyny nebo k nevhodným účelům. Vyhrazujeme si právo jednostranně změnit uvedené informace bez předchozího upozornění

Výrobek je určen pouze pro profesionální použití a smí jej používat pouze odborníci, kteří mají dostatečné znalosti a odborné znalosti o správném používání výrobku. Výše uvedené informace jsou pouze doporučující. V rozsahu povoleném platnými zákony nepřebíráme žádnou odpovědnost za podmínky, za kterých je výrobek používán, ani za jeho použití či aplikaci.

V případě, že máte v úmyslu výrobek použít k jinému účelu, než je doporučeno v tomto dokumentu, bez předchozího písemného potvrzení o vhodnosti pro zamýšlený účel, je takové použití na vaše vlastní nebezpečí