STOLÁRNA DŘEVOPRODEJ

NÁTĚR A ÚDRŽBA OBKLADU

NECHRÁNĚNÝ (NENATŘENÝ) THERMOWOOD

Tepelně upravené dřevo (dále jen thermowood) je velmi odolné a může vydržet roky bez jakéhokoliv ochranného nátěru. Nicméně při vystavení povětrnostním vlivům a UV záření přirozeně mění barvu – z tmavě hnědé na přirozenou šedou. Tento proces probíhá postupně a závisí na prostředí a architektuře, výsledná barva se může pohybovat od světle stříbrné až po téměř černou.

Postupem času může povrch zhrubnout a vytvořit jemné trhlinky, čímž se stává náchylnějším k povrchové plísni.

DOPORUČENÍ PRO NÁTĚR OBKLADU

Jelikož thermowood neobsahuje žádnou pryskyřici ani smůlu, všechny nátěrové hmoty na něm dobře drží. Můžete použít jakýkoliv nátěr na dřevo, kromě lněného oleje. Polotransparentní olej s pigmentem poskytuje ochranu proti UV záření a dodává požadovaný odstín.

Nejpoužívanější oleje dodávají karamelový odstín nebo barvu podobnou přirozeně zešedlému dřevu. Olej se přirozeně časem opotřebuje a dřevo začne šednout, ale vzhled zůstává esteticky příjemný.

Možné je také použití plně krycí barvy – důležité je, aby byl nátěr prodyšný a umožňoval odpařování vlhkosti.

Desky je možné natřít i před montáží. Pokud se budou napojovat koncem na konec, je třeba natřít i čelní strany – utěsní se tím řezné plochy a zabrání se jejich tmavnutí způsobenému nasákáním vody. Povrch desek musí být před nátěrem suchý a čistý. Řiďte se vždy pokyny výrobce nátěrové hmoty.

Thermowood desky lze také průmyslově opatřit nátěrem pro technologicky správný a kvalitní výsledek. Používáme buď polotransparentní lazuru Tikkurila Wood Stain, nebo plně krycí barvu Tikkurila Ultra Pro 10.

! Doporučení pro údržbu níže jsou určena výhradně pro thermowood prkna ošetřená těmito produkty.

DOPORUČENÍ PRO ÚDRŽBU OBKLADU

NENATŘENÉ:	Povrch neošetřeného thermowoodu stárne přirozeně a nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu. Pokud je to však potřeba, lze fasádu umýt alkalickým čističem na venkovní dřevo a opláchnout vodou*, aby se odstranily nečistoty a plíseň.
ŠEDĚ NATŘENÉ:	Údržba šedě natřeného thermowoodu je v podstatě stejná jako u neošetřeného dřeva.
POVRCHOVĚ OŠETŘENÉ:	Obnovu povrchu provádějte dle potřeby – stárnutí závisí na pigmentaci použitého nátěru a míře vystavení UV a povětrnostním vlivům. Čím více pigmentu nátěr obsahuje, tím déle vydrží. Např. Tikkurila lazura vydrží 3–8 let, zatímco plně krycí barva více než 15 let. Fasádu není třeba brousit – stačí ji umýt alkalickým čističem na venkovní dřevo, opláchnout vodou* a znovu nanést lazuru nebo barvu.

* Upozornění: Thermowood by neměl být čištěn vysokotlakým čističem – hrozí poškození povrchu a tříštění dřeva.