

Barevný olej Pinja

POPIS

Vodou ředitelný tónovatelný poloprůhledný olej na dřevo.

VLASTNOSTI PRODUKTU A

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

- Rychleschnoucí mořidlo na dřevo pro krátkodobou ochranu vnějších panelů, obkladů, prken a srubů. Produkt chrání povrch před vlhkostí, slunečním zářením a nečistotami ve vlhkých venkovních prostorech.
- Vstřebává se do dřeva. Produkt má velmi dobré vodoodpudivé vlastnosti, které sníží praskání dřeva
- Vhodné pro venkovní dřevěné povrchy, jako jsou terasy, obklady a zahradní nábytek

TECHNICKÉ ÚDAJE

Objemové pevné látky

cca. 15 %

Hmotnost pevných látek

15%

Specifická hmotnost

1,0 kg/litr (průhledný).

Doporučená rozmetaná množství a teoretické pokrytí

Doporučené rozmetací množství (neředěné)		Teoretické pokrytí
mokré	schnout	
80–120 g/m ²	neměřitelné	8–12 m ² /l

Vydatnost závisí na způsobu aplikace, podmínkách lakování a tvaru a drsnosti natíraného povrchu.

Doby sušení

	+23 °C
Suchý, aby se dal zvládnout	30 min
Přetíratelný, po	24 hodin

Doba schnutí závisí na teplotě a vlhkosti vzduchu.
Tónovaný barevný olej Pinja schne pomaleji než čirý.

Barevné odstíny

Čirý a všechny odstíny na barevné škále Valtti. Tónovací systém Avatint.



Barevný olej Pinja

POKYNY K APLIKACI

Příprava povrchu

Neošetřené povrchy:

Očistěte povrchy od nečistot, prachu a uvolněného materiálu. Ujistěte se, že povrch neobsahuje plísň a modré skvrny.

Podmínky aplikace

Ošetřovaný povrch musí být čistý a suchý. Vlhkost dřeva musí být nižší než 19 %. Během aplikace a schnutí musí být teplota vzduchu, podkladu a výrobku nad +5 °C a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80 %. Pro zajištění optimálního výsledku je nutné dobré větrání. Výrobek lze sušit v troubě i bez ní.

Aplikace

Před použitím produkt pečlivě promíchejte.

Pro bezvzduchové stříkání se doporučuje délka trysky 0,009"-0,011" a tlak 80-160 barů. Úhel stříkání se volí podle tvaru objektu.

Pro bezvzduchové stříkání s asistencí vzduchu se doporučuje délka trysky 0,009"-0,011" a tlak 40-120 barů. Tlak rozprašovacího vzduchu by měl být přibližně 1-3 bary. Úhel rozstříku je třeba zvolit podle tvaru objektu.

Pro terasy a obklady se doporučuje pouze jedna aplikace.

Dřevo obsahuje pryskyřici a další barvicí látky, zejména v suchých. Kolísání teploty a vlhkosti může v těchto oblastech způsobit změnu barvy nátěru.

Čištění zařízení

Voda.

VOC

Množství těkavých organických látek je 7 g/l oleje.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Nádoby jsou opatřeny bezpečnostními štítky, které je třeba dodržovat. Další informace o nebezpečných vlivech a ochraně jsou uvedeny v jednotlivých listech zdravotních a bezpečnostních údajů.

Bezpečnostní list s informacemi o zdraví je k dispozici na vyžádání u společnosti Tikkurila Oyj.

Pouze pro průmyslové použití.

Výše uvedené informace nejsou vyčerpávající ani úplné. Informace vycházejí z laboratorních testů a praktických zkušeností a jsou poskytovány podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí. Kvalitu produktu zajišťuje náš operační systém, založený na požadavcích norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme kontrolovat podmínky, za kterých je produkt používán, ani mnoho faktorů, které ovlivňují jeho použití a aplikaci. Zřekáme se odpovědnosti za jakékoli škody způsobené použitím produktu v rozporu s našimi pokyny nebo k nevhodným účelům. Vyhrazujeme si právo jednostranně změnit uvedené informace bez předchozího upozornění.

Produkt je určen pouze pro profesionální použití a smí jej používat pouze odborníci, kteří mají dostatečné znalosti a odborné znalosti o správném používání produktu. Výše uvedené informace jsou pouze orientační. V rozsahu povoleném platnými zákony nepřebíráme žádnou odpovědnost za podmínky, za kterých je produkt používán, ani za jeho použití či aplikaci.

V případě, že máte v úmyslu použít produkt k jakémukoli jinému účelu, než je doporučeno v tomto dokumentu, bez předchozího písemného potvrzení o vhodnosti pro zamýšlený účel, je takové použití na vaše vlastní nebezpečí.